


TESSUTO FABRIC


RP380 - RP380FR



371



434*




182*



504*



98



560*

Il campo contrassegnato dal simbolo * indica il colore disponibile nella versione ignifuga
The field contraded by the symbol * marks the color available in the fire retardant version

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Origine Origin	Extra Europea Extra European		
Peso Weight	255 g/m ² ± 5% - 380 gr/lml		
Larghezza Roll width	150 cm		
Lunghezza (media) Roll length (average)	50 mt		
Composizione Composition	Polipropilene 100% Polypropylene 100%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12:2016		> 4
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei grigi Grey Scale	≥ 4
Resistenza al fuoco Burning behaviour	Classe 1IM UNI 9175:1987 UNI 9175-FA 1:1994		Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 22.000 Cicli > 22.000 Cycles	UNI ISO 12947-2:16 Martindale	
Resistenza al pilling Pilling	5.000	UNI ISO 12945-2:02	Passa Pass
Rottura alla trazione Tensile strength	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	> 310 N > 270 N
Allungamento a rottura Elongation at break	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	21% 15%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

