


Pelle Leather


Dollaro




3020



3014




3019



3017




3023




3008




3009



3011




3007




3030




3021




3018




3005




3010




3015




3059




3100




3012




3006




3003




3013




3002



3029



3004



3001

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina smerigliata stampa DOLLARO Corrected grain bovine leather embossed DOLLARO design		
Origine Origin	Extraeuropea Extraeuropean		
Spessore Thickness	1.3/1.5 mm		
Superficie media Average size	3.8 m ² 3.8 sqm		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 500 Cicli Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640	
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 250 Cicli Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640	
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 80 Cicli Sweat 80 Cycles	ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale > = 2
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	> 20.000 Cicli > 20.000 Cycles	ISO 5402-1	
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale 4 / 5
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		

Note
Notes

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.