



PELLE LEATHER


Top Grain - Top Grain 1IM




1BA




21BE



50FA




238GL




232CU




371AR




441RS




413BX




301NC




336CO




84TR




GR




98DGR



196VR



539BL



560NR

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina smerigliata stampa MADRAS Corrected grain bovine leather embossed MADRAS design			
Origine Origin	Extra Europeo Extra european			
Spessore Thikness	0,9/1mm			
Superficie media Average size	3.8 m ² 3.8 sqm			
Resistenza allo strappo pantalone Tear strenght - Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20	
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 500 Cicli Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 250 Cicli Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000	Scala di grigi Grey Scale	> = 3
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 80 Cicli Sweat 80 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000 ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	Secco 50.000 Cicli Dry 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402	Nessun danno No damage	
Adesione della rifinitone Finish adhesion	A secco Dry	UNI EN ISO 2009	N/cm	10.2
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue Scale	> = 6
Resistenza al fuoco Burning behaviour		UNI 9175:2010 UNI 9175:1987 UNI 9175_FA:1994	11M 31M	Passa Pass
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			

Note

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.