



# ECOPELLE FAUX LEATHER

## Andy


---




BLACK




DARKCO




LTCO




TABAC




TAUPE




TRUFA




CAMEL




BEIGE




TOFFEE




IVORY




PANNA2




CREAM




WHITE




OWHITE




ICE




CEMENT




ASH




GREY40




OLIVE




BLUE




SKY




GREEN




ORANGE




MOST




RED



BDX



WINE



PURPLE

## Specifiche tecniche • Technical Specifications

<b>Tipologia</b> Typology	<b>Ecopelle con superficie in poliuretano</b> Faux leather with polyurethane surface		
<b>Spessore</b> Thikness	0,80 mm ± 2%		
<b>Peso</b> Weight	550 g/lm ± 2%		
<b>Larghezza</b> Roll width	140 cm ± 2%		
<b>Lunghezza (media)</b> Roll lenght (average)	30 m		
<b>Composizione</b> Composition	<b>Superficie / Surface: Poliuretano / Polyurethane 100%</b> <b>Base / Base: Poliestere / Polyester 85% + Cotone / Cotton 15%</b>		
<b>Solidità del colore allo strofinio</b> Colour fastness to rubbing	<b>Secco</b> Dry	EN ISO 105-X12	5
<b>Solidità del colore allo strofinio</b> Colour fastness to rubbing	<b>Umido</b> Wet	EN ISO 105-X12	5
<b>Resistenza alle flessioni (Bally test)</b> Flexing endurance (Bally test)	<b>&gt; 30.000 Cicli</b> > 30.000 Cycles	DIN EN ISO 32100/ DIN533S9	<b>Passa</b> Pass
<b>Solidità del colore alla luce artificiale</b> Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02		5
<b>Resistenza al fuoco</b> Burning behaviour	BS 5852 PART 1 EN 1021-1		<b>Passa</b> Pass
<b>Resistenza all'abrasione</b> Abrasion	> 100.000	EN ISO 5470-2	
<b>Resistenza allo strappo</b> Tear growth resistance	<b>Ordito / Warp</b> <b>Trama / Weft</b>	EN ISO 13937-3	42,0 N 33,0 N
<b>Margine resistenza cucitura</b> Seam slippage resistance	<b>Ordito / Warp</b> <b>Trama / Weft</b>	EN ISO 13936-2	2,0 mm 2,5 mm
<b>Rottura alla trazione</b> Tensile strenght	<b>Ordito / Warp</b> <b>Trama / Weft</b>	EN ISO 13934-1	720 N - 19,0% 403 N - 18,0%
<b>Colore</b> Colour	<b>Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali</b> Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
<b>Note</b> Notes	<b>Servizio taglio</b> Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.