


# PELLE LEATHER

## Golden


---




G0




G01




G02




G05




G47




G40




G39




G28




G27




G10




G12




G11




G07




G34



G08




G13




G09




G23




G06




G38




G37




G16




G17




G26




G29



G14




G46



G30



G15




G32


# PELLE LEATHER

## Golden


---




G03




G04




G41




G43




G42




G25




G36




G35




G18




G45




G22




G33




G19




G20




G44



G21



G31



G24

**Specifiche tecniche • Technical Specifications**

<b>Tipologia</b> Typology	<b>Pelle bovina smerigliata stampa URUGUAY</b> Corrected grain bovine leather embossed URUGUAY			
<b>Spessore</b> Thickness	0.8 - 1.0 mm			
<b>Superficie media</b> Average size	4.0 m <sup>2</sup> 4.0 sqm			
<b>Resistenza allo strappo</b> Tear growth resistance		UNI EN ISO 3377-1	N.	> = 20
<b>Solidità del colore allo strofinio</b> Colour fastness to rubbing	<b>Secco 500 Cicli</b> Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	<b>Scala di grigi</b> Grey Scale	> = 4
<b>Solidità del colore allo strofinio</b> Colour fastness to rubbing	<b>Umido 250 Cicli</b> Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	<b>Scala di grigi</b> Grey Scale	> = 4
<b>Solidità del colore allo strofinio</b> Colour fastness to rubbing	<b>Sudore 80 Cicli</b> Sweat 80 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998 ISO 11641 pH8	<b>Scala di grigi</b> Grey Scale	> = 4
<b>Resistenza alle flessioni (Bally test)</b> Flexing endurance (Bally test)	<b>Secco 50.000 Cicli</b> Dry 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5420		<b>Nessun danno</b> No damage
<b>Adesione della rifinitura</b> Finish adhesion	<b>A secco</b> Dry	UNI EN ISO 11644	N7cm	> = 2
<b>Solidità del colore alla luce artificiale</b> Colour fastness to artificial light	<b>Energia esposizione 16.000 kj/m<sup>2</sup></b> Exposition energy 16.000 kj/sqm	UNI EN ISO 105 B02	<b>Scala dei blu</b> Blue Scale	> = 5
<b>Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma</b> Abrasion to cigarette and match flame		BS 5852:1979 BS EN 1021-1-1:2006		<b>Passa</b> Pass
<b>Colore</b> Colour	<p><b>Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali</b> Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance</p> <p><b>Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e alle fonti di calore.</b> Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.</p>			

**Note**  
Notes

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

