


# PELLE LEATHER

## Top Grain - Top Grain 1IM


---




1BA



21BE



238GL




371AR



375AM



232CU



441RS



413BX



301NC



336CO




31RB




84TR




GR




98DGR



196VR




199VS



539BL



540AZ



560NR

## Specifiche tecniche • Technical Specifications

<b>Tipologia</b> Typology	<b>Pelle bovina smerigliata stampa MADRAS</b> Corrected grain bovine leather embossed MADRAS design			
<b>Origine</b> Origin	<b>Extra Europeo</b> Extra european			
<b>Spessore</b> Thikness	0,9/1mm			
<b>Superficie media</b> Average size	3.8 m <sup>2</sup> 3.8 sqm			
<b>Resistenza allo strappo pantalone</b> Tear strenght - Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20	
<b>Solidità del colore allo strofinio</b> Colour fastness to rubbing	<b>Secco 500 Cicli</b> Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000	<b>Scala di grigi</b> Grey Scale	> = 4
<b>Solidità del colore allo strofinio</b> Colour fastness to rubbing	<b>Umido 250 Cicli</b> Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000	<b>Scala di grigi</b> Grey Scale	> = 3
<b>Solidità del colore allo strofinio</b> Colour fastness to rubbing	<b>Sudore 80 Cicli</b> Sweat 80 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000 ISO 11641 pH8	<b>Scala di grigi</b> Grey Scale	> = 4
<b>Resistenza alle flessioni (Bally test)</b> Flexing endurance (Bally test)	<b>Secco 50.000 Cicli</b> Dry 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402	<b>Nessun danno</b> No damage	
<b>Adesione della rifinitone</b> Finish adhesion	<b>A secco</b> Dry	UNI EN ISO 2009	N/cm	10.2
<b>Solidità del colore alla luce artificiale</b> Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)		<b>Scala dei blu</b> Blue Scale	> = 6
<b>Resistenza al fuoco</b> Burning behaviour	UNI 9175:2010 UNI 9175:1987 UNI 9175_FA:1994		1IM 3IM	<b>Passa</b> Pass
<b>Colore</b> Colour	<b>Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali</b> Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			

### Note

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.