



PELLE LEATHER

Vintage




2003




2004




2005




2006



2007



2008



2012

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina mezzo fiore anilina a grana naturale Bovine genuine leather european origin lightly buffed natural grain			
Origine Origin	Europea European			
Spessore Thikness	0,8 mm			
Superficie media Average size	4.8 -5.0 m ² 4.8 - 5.0 sqm			
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 50 Cicli Dry 50 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	Scala di grigi Grey Scale	> = 3
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 20 Cicli Wet 20 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	Scala di grigi Grey Scale	> = 3
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 20 Cicli Sweat 20 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998 ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale	> = 2
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	> 50.000	ISO 5402		
Adesione della rifinitone Finish adhesion	Secco Dry	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale	> = 2 / 3
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			

Note
Notes

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.